

Untersuchungsparameter

Asphalt - Bitumengemische

Grenzwerte LAGA(1997+2004) /RuVA



Feststoff Parameter	Einheit	Abfallart	
		Asphalt - Bitumengemische	Asphalt - Bitumengemische
		170302	170302
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	50	50
PAK n. EPA Summe	mg/kg TS	100	1000
<hr/>			
Eluat Parameter			
Phenolindex	µg/l	10	10

bei Überschreitung ist zusätzlich die Untersuchung nach Deponieverordnung DepV notwendig !